

การผสมสีน้ำมัน Duramel

ขอบเขต

ใช้สำหรับอ้างอิงและเป็นแนวทางในการผสมสีน้ำมัน Duramel

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอ้างอิง

1. สีรองพื้น Duramel Primer
2. สีทับหน้า Duramel Top Coat

อุปกรณ์

1. ภาชนะสำหรับผสมสี
2. สว่านปั่นสีหรือไม้กวนสี
3. ทินเนอร์ M-15

ขั้นตอนการผสมสี

1. เปิดถังสีส่วน ใช้สว่านปั่นสีหรือไม้กวนสีให้ดีก่อนทำการผสมทินเนอร์ทุกครั้ง
2. ผสมทินเนอร์ M-15 ตามอัตราส่วนและปั่นสีด้วยหรือกวนสีกับทินเนอร์ให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งอัตราส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามตารางต่อไปนี้

<u>วิธีการใช้งาน</u>	<u>ปริมาณทินเนอร์ M-15 (% โดยปริมาตร)</u>
พ่นด้วยเครื่อง Airless Spray 	5 – 10%
พ่นด้วยเครื่อง Air Spray 	5 – 15%
กลิ้งด้วยลูกกลิ้งสีหรือทาด้วยแปรง 	5 – 10%

หมายเหตุ การผสมทินเนอร์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม อากาศ ความหนาของสีที่ต้องการและความชำนาญของช่างสี ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม