

สีกีเลอบเงา กระทั่ง

สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สีกีเลอบเงา กระทั่ง พลิตจากสารอัลซิดเรซินคุณภาพสูง เนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่มาก มีความคงทน สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ทาง่าย เนื้อสีเข้มข้น ใช้น้ำน้อยมาก ฟิล์มสีสวยสดใสเงางาม * ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศได้ดี * สามารถขัดล้าง ทำความสะอาดได้ดี * ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างดี 		
คุณสมบัติการใช้งาน	สีกีเลอบเงา กระทั่ง เหมาะสำหรับการใช้งานกับพื้นผิวโลหะ และผิวไม้ สามารถใช้สำหรับตกแต่งภายนอก และภายในอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง รั้วไม้ ระแนง วงกบ เฟอร์นิเจอร์ และเหล็กต่างๆ		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการใช้	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	-	-	40
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	-	-	-
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	-
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีกีเลอบเงา * ลักษณะฟิล์มสี : เงามาก * ปริมาตรของเนื้อสี : ตามแค็ตตาล็อก "กระทั่ง" * เจดสี : 36 - 40% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทาทับ : 6 - 8 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไอน้ำ : 38 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ ปืนพ่น * การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน * สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น พผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 ปริมาณ 5 - 15% * สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน ใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคพีร์ เบอร์ เอ็ม-001 ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดไว้ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีกีเลอบเงา กระทั่ง ดีที่สุด พื้นผิวไม้ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา กระทั่ง เบอร์ เคพี600 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : สีกีเลอบเงา กระทั่ง จำนวน 2 เที่ยว พื้นผิวเหล็ก <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : สีรองพื้นแดงกันสนิม กระทั่ง เบอร์ เคพี024 หรือ สีรองพื้นเทากันสนิม กระทั่ง เบอร์ เคพี040 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : สีกีเลอบเงา กระทั่ง จำนวน 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อายาสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า