

สีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ กระทิง เบอร์ เคพี100

รองพื้นปูนกับสีเก่า ทนทานสูง ป้องกันสีใหม่หลุดล่อน และป้องกันเชื้อรา

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ กระทิง เบอร์ เคพี100 ผลิตจากกาวอะคริลิกเรซินเกรดพรีเมียม เป็นน้ำยารองพื้นปูนสูตรน้ำมัน เพื่อช่วยเพิ่มและปรับปรุงสภาพผนังอาคารที่สีเดิมเสื่อมสภาพหลุดลอก ลอกล่อน อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผนังอาคาร ได้ช่วยป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ช่วยเพิ่ม และปรับปรุงสภาพผนังปูนเก่าที่สีเดิมเสื่อมสภาพ * ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ * ป้องกันสีลอกล่อน * ป้องกันสีเป็นฝุ่นเขรล 		
คุณสมบัติการใช้งาน	สีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ กระทิง เบอร์ เคพี100 สามารถใช้ทาเป็นน้ำยารองพื้นปูนคอนกรีต หรือปูนฉาบที่มีการทาสีทาหนา		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	-	-	-
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	-	-	-
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	-	-	-
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีรองพื้นสูตรน้ำมัน * ลักษณะฟิล์มสี : เหนียว * เวตสี : ใส * ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความถ่วงจำเพาะ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : มากกว่า 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 8 - 16 ชั่วโมง * จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 40 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่น * การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน * สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 0 - 5% โดยปริมาตร 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : <ul style="list-style-type: none"> : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องกำจัดเชื้อราให้หมดก่อน โดยนำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคอย เบเยอร์ โมวคอฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : พูนที่มียรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มียรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ กระทิง เบอร์ เคพี100 ดีที่สุด : พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : สีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ กระทิง เบอร์ เคพี100 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : สีน้ำอะคริลิก กระทิง จำนวน 2 - 3 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อยู่สูงสุด : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน		