



เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ อี-3000

สีน้ำรองพื้นอะคริลิก สำหรับรองพื้นปูนใหม่ภายในและภายนอก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ อี-3000 ผลิตจากสารอะคริลิกพิเศษที่มีความคงทนต่อความเป็นด่าง เหมาะสำหรับการรองพื้นทั้งภายในและภายนอก ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	* ทาก่าย ใต้อุณหภูมิสูง และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างดี		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ อี-3000 เหมาะสำหรับใช้รองพื้นสีสำหรับทากายในอาคารงานปูน งานคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ปูนปลาสเตอร์ และผนังภายในห้อง และปกป้องพื้นผิวจากความชื้นของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	35	30
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : สีน้ำรองพื้นอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน * เจตสี : ขาว * เนื้อสีโดยปริมาตร : 38 - 42% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา 5 - 10% เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน		
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์โมวด์เฟอร์ เบอร์ เอ็ม-001 : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของสีที่ดีที่สุด * ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ * ซีรองพื้น : เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 (สำหรับปูน) จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ อี-3000 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จำนวน 2 - 3 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า * ซีรองพื้น : เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 (สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่) จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ อี-3000 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จำนวน 2 - 3 เที่ยว		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า