

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	<p>สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง ผลิตจากนวัตกรรมสูตรผสมสารไททาเนียม ช่วยให้ฟิล์มสีแข็งแกร่ง ทนทาน สามารถกลมมิดได้ดี และป้องกันปัญหาสีลอกหลุด และยังถูกพัฒนาให้เหมาะกับภูมิอากาศเขตเมืองร้อน และผสมสารที่ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐและกระเบื้องแผ่นเรียบ</p> <p>ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>		
คุณสมบัติการใช้งาน	<p>สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์</p>		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ฟิล์มสีกลมมิดพื้นผิวดีเยี่ยม - ฟิล์มสีเช็ดล้างง่าย - ฟิล์มสีทนต่อน้ำ และต่าง - ฟิล์มสีป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ - ฟิล์มสีปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว 		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	<p>ไม่น้อยกว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน 30 • ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน 100 • ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน 35 	<p>ไม่เกิน</p> <ul style="list-style-type: none"> 40 130 40 	<p>แนะนำ</p> <ul style="list-style-type: none"> 35 115 35
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี • ลักษณะฟิล์มสี • เจดสี • ความถ่วงจำเพาะ • เนื้อสีโดยปริมาตร • เนื้อสีโดยน้ำหนัก • ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c • แห้งสัมผัสได้ • เวลาแห้งก่อนทาทับ <p>สีน้ำอะคริลิก อิมัลชัน ด้าน ตามแคตตาล็อก " เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์"</p> <p>1.30 - 1.40</p> <p>30.0 - 35.0%</p> <p>45.0 - 55.0%</p> <p>30 นาที</p> <p>2 - 4 ชั่วโมง</p>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ • การเจือจาง • สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน • การผสมก่อนการใช้งาน <p>: แปรง ลูกกลิ้ง และเครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</p> <p>: น้ำสะอาดหรือน้ำประปา</p> <p>: พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%</p> <p>: ผสมน้ำสะอาด 15-20% โดยปริมาตร</p>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว • ระบบสี <p>: พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%</p> <p>: พื้นผิวปูนเก่า : ชัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องชัดล้างด้วย เบเยอร์ โมวด์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001</p> <p>ข้อแนะนำ : ควรล้างทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิดให้แห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ เศษซีเมนต์ คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ซ่อมแซมตกรอยแตกกร้าวบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มม. ด้วยสีโป๊วเบเยอร์ อะคริลิกฟิลเลอร์ (เอฟ-200) หรือใช้เบเยอร์อะคริลิก ซิลแลนท์ (เอฟ-001) ซ่อมรอยแตกกร้าวที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม. - 1 ซม.</p> <p>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ ดีที่สุด</p> <p>: พื้นผิวปูนใหม่</p> <p>* สีรองพื้น : เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่างสำหรับภายนอกและภายใน เอส-8888 จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>* สีทับหน้า : เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ ชนิดด้าน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว</p> <p>: พื้นผิวปูนเก่า</p> <p>* สีรองพื้น : เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพรมเมอร์ บี-1500 จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>* สีทับหน้า : เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ ชนิดด้าน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว</p>		
การเก็บรักษา	<p>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</p> <p>: อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ</p> <p>: คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</p> <p>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น</p>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<p>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</p> <p>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</p> <p>: อย่าสุดดม</p> <p>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</p>		
คำเตือน	<p>: เก็บให้พ้นมือเด็ก</p>		
มาตรฐานอ้างอิง	<p>: มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549</p>		
ขนาดบรรจุ	<p>: 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน</p>		