



ซีเบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์

สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน สำหรับภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน สำหรับทาสีภายใน เป็นสีน้ำคุณภาพสูง เนื้อสีมีความเข้มข้นสูง ครอบคลุมพื้นที่ผิวได้ดีเยี่ยม สีทาสีง่าย ไม่ไหลย้อย ไม่เกิดฟองอากาศ งานจบสวย ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ กลิ่นไม่ฉุน <i>ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</i>		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ฟิล์มสีเรียบเนียน ยึดเกาะแน่นไม่ลอกหลุด - ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม - สีสวยสด ไม่ซีดจาง - เช็ดล้างง่าย - ป้องกันคราบรอยต่างและคราบเกลือ 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน สำหรับทาสีภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> • ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) • ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) • ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) 	30	40	40
	100	130	115
	35	40	35
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : อะคริลิก อิมัลชัน • ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน • เจดสี : ตามแคตตาล็อก " เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์" • ความถ่วงจำเพาะ : 1.28 - 1.48 • เนื้อสีโดยปริมาตร : 35.0 - 40.0% • เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 50.0 - 55.0% • ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น • การเจือจาง : นำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด • สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : พื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งระยะให้ผิวแห้งก่อนทาอย่างน้อย 30 วัน • การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ผสมน้ำสะอาด 25 - 30% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาสีด้วย เบเยอร์ โมวด์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3-1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซมสำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 2.0-10.0 มิลลิเมตร และควรขีดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ดีที่สุด : กวนน้ำสีก่อนและระหว่างการใช้งานทุกครั้ง • ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ * สีรองพื้น : เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ภายนอกและภายใน บี-6999 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ บี-1500 หรือ เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ เบอร์ บี-2090 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช่ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อย่าสูดดม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาโดยการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มกราคม 2561_RDI
หน้า : 1 จาก 1
เบเยอร์ ซิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดด้าน
สำหรับภายใน