



<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผลิตจากนวัตกรรมสูตรผสมสารไททานเนียม ช่วยให้ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน สามารถกลบเม็ดได้ดี และป้องกันปัญหาสีลอกหลุด และยังถูกพัฒนาให้เหมาะกับภูมิอากาศเขตเมืองร้อน ช่วยลดอุณหภูมิในบ้านเย็น และผสมสารที่ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐและกระเบื้องแผ่นเรียบ <b>ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</b>		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฟิล์มสีกลบเม็ดพื้นผิวดีเยี่ยม</li> <li>- ฟิล์มสีสะท้อนความร้อน</li> <li>- ฟิล์มสีทนทานต่อการขีดข่วน</li> <li>- ฟิล์มสีทนต่อการขีดถู</li> <li>- ฟิล์มสีทนต่อน้ำ และด่าง</li> <li>- ฟิล์มสีป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ</li> <li>- ฟิล์มสีปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว</li> </ul>		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	<b>ไม่น้อยกว่า</b>	<b>ไม่เกิน</b>	<b>แนะนำ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน</li> <li>• ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน</li> <li>• ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน</li> </ul>	30 100 35	40 130 40	35 115 35
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประเภทของสี</li> <li>• ลักษณะฟิล์มสี</li> <li>• เจดสี</li> <li>• ความถ่วงจำเพาะ</li> <li>• เนื้อสีโดยปริมาตร</li> <li>• เนื้อสีโดยน้ำหนัก</li> <li>• ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c</li> <li>• แห้งสัมผัสได้</li> <li>• เวลาแห้งก่อนทาทับ</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประเภทของสี</li> <li>• ลักษณะฟิล์มสี</li> <li>• เจดสี</li> <li>• ความถ่วงจำเพาะ</li> <li>• เนื้อสีโดยปริมาตร</li> <li>• เนื้อสีโดยน้ำหนัก</li> <li>• ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c</li> <li>• แห้งสัมผัสได้</li> <li>• เวลาแห้งก่อนทาทับ</li> </ul>	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% กึ่งเงา ตามแคตตาล็อก " เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์" 1.20 - 1.30 30.0 - 35.0% 40.0 - 50.0% 30 นาที 2 - 4 ชั่วโมง		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อุปกรณ์</li> <li>• การเจือจาง</li> <li>• สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน</li> <li>• การผสมก่อนการใช้งาน</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• อุปกรณ์</li> <li>• การเจือจาง</li> <li>• สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน</li> <li>• การผสมก่อนการใช้งาน</li> </ul>	: แปรง ลูกกลิ้ง และเครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : ผสมน้ำสะอาด 10-15% โดยปริมาตร		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเตรียมพื้นผิว</li> <li>• ระบบสี</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเตรียมพื้นผิว</li> <li>• ระบบสี</li> </ul>	: พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14% : พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยเบเยอร์ โมวต์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001 ข้อแนะนำ : ควรล้างทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิดให้แห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ เศษซีเมนต์ คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ซ่อมแซมตกรอยแตกกร้าวบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มม. ด้วยสีโป๊วเบเยอร์ อะคริลิกฟิลเลอร์ (เอฟ-200) หรือใช้เบเยอร์อะคริลิก ซีลแลนท์ (เอฟ-001) ซ่อมรอยแตกกร้าวที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม. - 1 ซม. : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ ดีที่สุด : พื้นผิวปูนใหม่ * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างสำหรับภายนอกและภายใน เอส-8888 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า * สีรองพื้น : เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพร์เมอร์ บี-1500 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว		
<b>การเก็บรักษา</b>	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุดมภูมิปกติ : ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อย่ายสูดดม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549 และ 2514-2553		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์  
 รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้  
 ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า