



เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ เอ็ม-11050

สีน้ำรองพื้นอะคริลิก สำหรับรองพื้นปูนใหม่ภายในและภายนอก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่างอะคริลิก เบอร์ บี-11050 ผลิตจากสารอะคริลิกพิเศษที่มีความคงทนต่อความเป็นด่าง เหมาะสำหรับการรองพื้นทั้งภายในและภายนอก ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ง่าย ใต้อุณหภูมิสูง และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวย * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่างอะคริลิก เบอร์ บี-11050 เหมาะสำหรับใช้รองพื้นสำหรับภายในและภายนอกอาคารปูน งานคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ปูนปลาสเตอร์ และผนังภายในห้อง และปกป้องพื้นผิวจากความชื้นของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	30
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำรองพื้นอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : ค้าน * เจดสี : ขาว * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความถ่วงจำเพาะ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : 38 - 42% * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทากับ : 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง * ทินเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก * การผสมก่อนใช้งาน : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ ผสมน้ำสะอาด 0 - 10% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 5 - 10% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm สำหรับการแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 5 - 10% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุมล่อน พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาด้วย เบเยอร์ โมวคัวช เบอร์ 3600 ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอพ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุมล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่างอะคริลิก เบอร์ บี-11050 ดีที่สุด * ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * ซีรองพื้น : เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่างอะคริลิก เบอร์ บี-11050 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จำนวน 2 - 3 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * ซีรองพื้น : เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ บี-11090 จำนวน 1 เที่ยว เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่างอะคริลิก เบอร์ บี-11050 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จำนวน 2 - 3 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อากาศสดชื่น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

