

เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้่นปูนใหม่กั้่นค่าง เบอ์ อี-1111

สีน้ำอะคริลิก : สีสำหรับรองพื้่นปูนภายในและภายนอก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้่นปูนใหม่กั้่นค่าง เบอ์ อี-1111 ผลิตจากสารอะคริลิกพิเศษที่มีความคงทนต่อความชื้นค่าง เหมาะสำหรั้งานการรองพื้่นภายในและภายนอก ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้้อม		
คุณสมบัติสำคั้-	<ul style="list-style-type: none"> * ทาง่าย ได้พื้่นที่มาก และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม * ทนทานต่อสภาพความชื้นค่างของพื้่นพื้ว * ต่อด้านการเจริญ- เติบโตของเชื้อราได้ดี 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้่นปูนใหม่กั้่นค่าง เบอ์ อี-1111 เหมาะสำหรั้งองพื้่นสีภายในและภายนอกอาคาร งานปูน งานคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ปูนปลาสเตอร์ และพื้่นภายในห้อง และปกป้องพื้่นพื้วจากความชื้นค่างของพื้่น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	30	35	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เก็ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้่นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้่นพื้วและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีรองพื้่นอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : ค่าง * เวดสี : ขาว * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทา : 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไ้ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : นำสีอะคริลิกหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้้อมขณะใช้งาน : พื้่นพื้วคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% <ul style="list-style-type: none"> พื้่นพื้วปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้พื้่นพื้วแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน สำหรั้งานพสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศพสมน้ำสะอาด 10 - 15% ขนาดของรูน้่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm สำหรั้งานพสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา พสมน้ำสะอาด 15 - 20% ขนาดของรูน้่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm สำหรั้งานแปรงหรือลูกกลิ้ง พสมน้ำสะอาด 15 - 20% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้่นพื้ว : พื้่นพื้วที่งาทดองแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมพื้่นหรือหลุคูล้้อม <ul style="list-style-type: none"> พื้่นพื้วที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดค่าง โดยนำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคั้ด้วย เบเยอร์ โม่คั้พรี เบอ์ เอ็ม-001 พื้่นพื้วที่มีรอยแตก ให้อุดโป้คั้ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอ์ เอฟ-200 สำหรั้งานบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรั้งานบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี การเตรียมพื้่นพื้วที่คั้โดยไม่มีส่วนที่เป็นพื้่นหรือหลุคูล้้อมจะงาทั้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้่นปูนใหม่กั้่นค่าง เบอ์ อี-1111 คั้ที่สุด * ระบบสี : พื้่นพื้วปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้่น : เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้่นปูนใหม่กั้่นค่าง เบอ์ อี-1111 จำนวน 1 เก็ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรั้งานนอก เบอ์ อี-8xxx จำนวน 2 - 3 เก็ยว พื้่นพื้วปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้่น : เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้่นปูนแอนกประสงค์ เบอ์ บี-1900 จำนวน 1 เก็ยว : เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้่นปูนใหม่กั้่นค่าง เบอ์ อี-1111 จำนวน 1 เก็ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรั้งานนอก เบอ์ อี-8xxx จำนวน 2 - 3 เก็ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ : ค่างตัวเลขเป็นค่างเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อยู่ยาคั้สุดคัม : หลีกเล็ยงการสัมผัสพื้่นพื้วแห้งโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		