

เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม

สีนํ้าอะคริลิก : สําหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สีนํ้าอะคริลิกแท้ 100% สําหรับภายนอกและภายใน สีนํ้าคุณภาพสูงผลิตจากสารอะคริลิกเรซินและผงสีพิเศษที่บดปิดพื้นผิวได้ดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ทาาง่าย ใต้พื้นที่มาก และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี * ทนทานต่อนํ้า และการขัดถูได้ดี 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สีนํ้าอะคริลิกแท้ 100% สําหรับภายนอกและภายใน เหมาะสําหรับใช้ในการตกแต่งและปกป้องพื้นผิวอาคารรวมทั้งงานอิฐ ปูนฉาบ คอนกรีต ภายใน เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	30	35	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีนํ้าอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : ดําน * เดคสี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สําหรับภายนอก เบอร์ E-8xxx และ สําหรับภายใน เบอร์ โอ-7xxx" * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทากับ : 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไพบ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : นํ้าสะอาดหรือนํ้าประปา เครื่องมือทาสีใช้งานทำความสะอาดด้วยนํ้าสะอาด <ul style="list-style-type: none"> : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน : สําหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศผสมนํ้าสะอาด 10 - 15% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm : สําหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดาผสมนํ้าสะอาด 15 - 20% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm : สําหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมนํ้าสะอาด 15 - 20% * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน * การผสมก่อนการใช้งาน 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน <ul style="list-style-type: none"> : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทาทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํ้ายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาด้วย เบเยอร์ โมวคัฟรี่ เบอร์ เอ็ม-001 : พ่นสีที่มีรอยแตก ให้อุดไว้ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สําหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สําหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีนํ้าภายในอะคริลิก เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ดีที่สุด * ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ อี-1111 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สีนํ้าอะคริลิก 100% สําหรับภายนอก เบอร์ อี-8xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า: เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สีนํ้าอะคริลิก 100% สําหรับภายใน เบอร์ โอ-7xxx <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น <ul style="list-style-type: none"> : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ 1919 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ อี-1111 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สีนํ้าอะคริลิก 100% สําหรับภายนอก เบอร์ อี-8xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม สีนํ้าอะคริลิก 100% สําหรับภายใน เบอร์ โอ-7xxx 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยนํ้าและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยนํ้าปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: มอก.272-2541 สีส้มิลชัน		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้อามาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า