

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ส่น้ำอะคริลิกแท้ 100% สำคัญภายใน ส่น้ำคุณภาพสูงผลิตจากสารอะคริลิกเรซินและพวงซีพีเอที่ปกปิดพื้นผิวได้ดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ง่าย ใช้งานได้มาก และฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี * ทนทานต่อน้ำ และการขัดถูได้ดี 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ส่น้ำอะคริลิกแท้ 100% สำคัญภายใน เหมาะสำหรับการตกแต่งและปกป้องพื้นผิวอาคาร รวมทั้งงานอิฐ ปูนฉาบ คอนกรีต ภายใน เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	35	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : ส่น้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : คำน * เจดสี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ส่น้ำอะคริลิกแท้ 100% สำคัญภายใน เบอร์ ไอ-7xxx" * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดวาบไฟ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศผสมน้ำสะอาด 10 - 15% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 15 - 20% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 15 - 20% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุมล่อน พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาดูด้วย เบเยอร์ โมวด์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001 ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่ง รอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * ระบบสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุมล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ดีที่สุด พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ ไอ-2222 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ส่น้ำอะคริลิก 100% สำคัญภายใน เบอร์ ไอ-7xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ 1919 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ ไอ-2222 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ส่น้ำอะคริลิก 100% สำคัญภายใน เบอร์ ไอ-7xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: มาตรฐานอุตสาหกรรม 272-2541 สีสถิตชั้น		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		