

เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก ไพร์เมอร์ บี-3100

สีรองพื้นอเนกประสงค์ชนิดทนความชื้นสูง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก ไพร์เมอร์ บี-3100 สีรองพื้นอเนกประสงค์ชนิดทนความชื้นสูง เกรดอัลตราพรีเมียม ที่พัฒนาโดยเฉพาะให้สามารถทนต่อความชื้นสูง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด Water Block Power สามารถใช้งานบนพื้นผิวปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ ผิวนูนเก่า หรือสามารถทาบนพื้นผิวหลังฝนตกได้ทันที ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ การเกิดคราบด่าง และคราบเกลืออย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกและภายใน ใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว เช่น ผนังคอนกรีต ผนังก่ออิฐ ปูนฉาบ คอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ใช้สำหรับรองพื้นผนังปูนที่มีความชื้นสูงสุดไม่เกิน 75% * ปูนสด : พื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่อย่างน้อย 2 วัน * ปูนเปียก : พื้นผิวที่เปียกชื้นจากน้ำ หรือน้ำฝนสาดลงบนผนัง * ใช้งานไว ทาได้ทุกจุด และทาได้ทันทีแม้หลังฝนตก เหมาะสำหรับการปูนฉาบเสร็จใหม่ * ฟิล์มสีหายใจได้ ไม่โป่งพอง ลอกหลุด * มีการยึดเกาะดีเยี่ยม เสริมการยึดเกาะระหว่างผนัง และสีทับหน้าได้อย่างดีเยี่ยม * กลบมิดพื้นผิวดีเยี่ยม * ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ คราบด่าง และคราบเกลือ อย่างมีประสิทธิภาพ * สูดร่น้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน * ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก ไพร์เมอร์ บี-3100 สีรองพื้นอเนกประสงค์ชนิดทนความชื้นสูง สูดร่นน้ำมัน เหมาะสำหรับการเป็นรองพื้นปูนคอนกรีต ปูนฉาบ งานก่ออิฐ ผนังหล่อสำเร็จ (Pre-Cast) และกระเบื้องแผ่นเรียบ หรือบริเวณที่ความชื้นสูง		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> • ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน) • ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน) • ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) 	60 100 30	80 150 35	70 100 30
หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูปทรงของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว			
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : สีน้ำมัน อะคริลิก เรซิน • ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน • เจลสี : สีขาว • เนื้อสีโดยปริมาตร (Volume Solid) : 30 - 40% • เนื้อสีโดยน้ำหนัก (Solid content) : 68 - 72% • ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) • แห้งสัมผัสได้ : 15 -30 นาที • เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 ชั่วโมง • เวลาแห้งสมบูรณ์ : 7 วัน • จุดควบไพบ : 40 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง • การเจือจาง : ผสมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง หากต้องการผสมด้วยทินเนอร์ M-15 ไม่เกิน 5% • สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 75% • คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา 		
ระบบการทาสี	<p>ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว</p> <p>กรณีพื้นผิวใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นผิวที่จะใช้ต้องสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่น เศษซีเมนต์ คราบสกปรก คราบเกลือ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ - ผนังที่มีรอยแตก ใหลุดโหวด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3-1.0 มิลลิเมตร หรือใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 2.0-10.0 มิลลิเมตร และควรขีดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี กรณีพื้นผิวเก่า - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วย น้ำยาคำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ ฟรี เอ็ม 001 - ผนังที่มีรอยแตก ใหลุดโหวด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างน้อยกว่า 0.3-1.0 มิลลิเมตร หรือใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 2.0-10.0 มิลลิเมตร และควรขีดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบ - ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฝุ่นออกให้หมด <p>ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น</p> <p>ทาสีรองพื้นปูนกันความชื้น เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก ไพร์เมอร์ บี-3100 สูดร่นน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า</p> <p>ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า</p> <p>ทาสีทับหน้าด้วย เบเยอร์ สีน้ำอะคริลิก 100% จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งสีเที่ยวแรกให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวถัดไป</p>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> • ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น • อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ (25-30 องศาเซลเซียส) • คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากเบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ • ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: ให้อ่านคู่มือเด็ก ระวังอย่าให้เข้าตา		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 3.5 ลิตร, 9 ลิตร		