

03 พื้นไม้ภายนอก ฟิล์มเบียร์ให้สัมผัสถึงเนื้อไม้จริง

3.1 สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค

พื้นไม้ภายนอก, ไม้จริง, ไขว้ลายไม้, สูตรน้ำมัน
หนึ่งเดียวที่ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน



DVD สาริต
ใน YouTube



หนึ่งเดียวที่ฟิล์มสี
ไม่ลอกล่อน



ให้สัมผัสได้ถึง
เนื้อไม้จริงตามธรรมชาติ



เทคโนโลยีในบอน
ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%

คุณสมบัติเด่น :

- หนึ่งเดียวที่ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน
- ให้สัมผัสได้ถึงเนื้อไม้จริงตามธรรมชาติ
- **เทคโนโลยีในบอน (Lotus Effect Technology)** ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%
- ทนทานกว่า สีย้อมพื้นไม้ทั่วไป แทรกซึมลึกถึงเนื้อไม้ภายใน
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด 360 องศา ทนฝนและสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ฟิล์มสีไม่เหลืองตัว บำรุงรักษาอายุโดยไม่ต้องขัด ประหยัดเวลาและค่าแรง
- ป้องกันเชื้อรา
- ปลอดภัยปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็งและไม้เก่า
ที่เสื่อมสภาพแล้ว เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทิวแถวรอบสระว่ายน้ำ
หาดฟ้า ราวระเบียง รั้ว บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

ระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกล่อน หรือเป็นไม้เก่า ที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่มีขี้เถ้า ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77**
- สำหรับไม้เนื้อแข็ง ควรขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80-100 ก่อน เพื่อเป็นการเปิดร่องเสี้ยนให้ สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค ซึมลงไปรักษาเนื้อไม้ได้อย่างเต็มที่
- อุดรูหรือรอยหวัดทะลุ ด้วย **เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด

2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทาสีหน้า

- ให้ผสมสีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค ต่อ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199** ในอัตราส่วน 2 : 1
- ควรทาตามแนวยาวของไม้ ไม่ควรทาทวนเข็มนาฬิกา
- สำหรับงานพื้นไม้ภายนอกควรทา สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค จำนวน 2-3 เที่ยว สำหรับไม้เนื้อแข็ง ควรทากำหนด 1-2 เที่ยว เพื่อการปกป้องที่ดี โดยในแต่ละเที่ยวทาทิ้งให้แห้ง 3-5 ชั่วโมง

เคล็ดลับ :

- กรณีที่เป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **น้ำยารักษาเนื้อไม้ เบเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง

การปกคลุมพื้นที่ : 40-45 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว

ตัวทำละลาย : เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199

ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

เฉดสี สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค :



X-8100 สีใส / Transparent



X-8103 สีไม้สัก / Teak



X-8104 สีไม้ประดู่ / Afrormosia



X-8105 สีไม้แดง / Redwood



X-8109 สีไม้มะฮอกกานี / Mahogany



X-8110 สีไม้วอลนัท / Walnut



ภาพระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว



+



เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์

2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาโดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทาสีหน้า



+



เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199

เคล็ดลับ



น้ำยารักษาเนื้อไม้ B-6900

