

Delight

POLYURETHANE

ดีไลท์โพลียูรีเทน



พิสูจน์และรับรองผลการป้องกันแบคทีเรีย โดย บริษัท Arch Chemicals (บริษัทผู้ผลิตสารป้องกันแบคทีเรียรายแรกของโลก จากสหรัฐอเมริกา) และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Delight

ดีไลท์โพลียูรีเทน

คุณค่าเหนือชั้น ป้องกันแบคทีเรีย



คุณลักษณะ

ดีไลท์โพลียูรีเทน คือ น้ำมันเคลือบแข็งผิวไม้ชนิดที่แห้งแข็งด้วยความชื้นในอากาศ เนื้อฟิล์มชั้นใสแข็งและเหนียวเป็นพิเศษ มีความยืดหยุ่นดีไม่เปราะแตกหรือล่อนเป็นแผ่น ทำความสะอาดง่าย เพียงใช้น้ำชุบน้ำเช็ดให้ทั่ว พื้นผิวฟิล์มก็จะสะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอโดยไม่ต้องลงยาขัดมาใดๆเหมาะสำหรับเคลือบไม้ทุกชนิด ทั้งปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ พื้นสนามกีฬาในร่ม วงกบและประตูภายในบ้าน หินกาบ หินอ่อน

คุณสมบัติเด่น

1. สูตรเข้มข้น ทาได้พื้นที่มาก
2. แห้งเร็วกว่า
3. เนื้อฟิล์มแข็ง ทนต่อแรงกระแทก
4. ทนความร้อนจากกรด ด่าง สารเคมี
5. เมฆาม ชับเน้นลายไม้
6. กลิ่นเบาเบา
7. ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา

มี 2 ชนิดให้เลือก

1. D-305 โพลียูรีเทน สำหรับเคลือบผิวภายในที่สัมผัสแดด สูตรเข้มข้นพิเศษผสมสารป้องกัน UV
2. D-105 โพลียูรีเทน สำหรับเคลือบผิวภายในทุกชนิด

ขนาดบรรจุ

1. U.S. GALLON (3.785 ลิตร)
- 1/4 U.S. GALLON (0.946 ลิตร)

ข้อมูลจำเพาะ

สี	การปกคลุมพื้นที่	การทา	การผสม	ระยะเวลาแห้งเร็ว	
				แห้งทากับ	แห้งใช้งาน
ใส	35-40 ตร.ม. / เทียว/ แกลลอน	แปรง เครื่องพ่น	ทินเนอร์ T-15	3-4 ชม.	มากกว่า 48 ชม.

การใช้งาน



การเตรียมพื้นผิว

ไม้ใหม่ เตรียมไม้ให้สะอาดปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นผง และแห้งสนิท ทาด้วย **สีรองพื้นไม้เบเยอร์ B-2000** เพื่อกันยางไม้ และทาต่อด้วย **สีรองพื้นไม้เบเยอร์ B-2400** เพื่ออุดรอยเสี้ยนไม้ให้ผิวไม้เรียบสม่ำเสมอ ไม่ควรรองพื้นด้วยแลค แลค หรือแลคเกอร์ เพราะจะทำให้การยึดเกาะของโพลียูรีเทนไม่ดี ฟิล์มลอกล่อนง่าย

ไม้เก่า พื้นผิวไม้เดิมที่ทาน้ำมันชนิดอื่น เช่น วานิชหรือแลคเกอร์ ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม

การทาสีรองพื้น

ทาด้วยสีรองพื้นไม้เบเยอร์ B-2000 เพื่อป้องกันยางไม้ และป้องกันการเปลี่ยนสีของไม้เนื่องจากยางไม้ (ในกรณีที่ไม่มียางมาก) ไม่ควรรองพื้นด้วยแป้งฝุ่นหรือน้ำมันชนิดอื่นๆเพราะจะทำให้ผิวพองและลอกได้

การทาสีทับหน้า

1. ทาดีไลท์โพลียูรีเทน โดยเทียวแรกผสม ดีไลท์โพลียูรีเทน : ทินเนอร์ดีไลท์ T-15 ในอัตราส่วน 3:1
2. ทาเทียวต่อไปผสม ดีไลท์โพลียูรีเทน : ทินเนอร์ดีไลท์ T-15 ในอัตราส่วน 4 : 1
3. ในการทากับแต่ละเทียว ควรทิ้งให้แห้งประมาณ 3-4 ชั่วโมง และควรลูบผิวหน้าด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการทาเทียวต่อไป เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของผิวฟิล์มในแต่ละชั้น
4. ควรทาให้ได้อย่างน้อย 2-3 เทียว เพื่อประสิทธิภาพในการเคลือบผิวไม้ที่ดี

*หมายเหตุ

- ระยะเวลาการทากับระหว่างเทียวอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น ณ เวลาที่ทา
- การทาสีทับปกคลุมหรือทาทาหนาจนเกินไป จะทำให้เกิดฟองอากาศ และการรีดแปรงจนเกินไปจะได้ฟิล์มที่บาง และทำให้พองน้ำไม่เรียบ
- ห้ามใช้ทินเนอร์ชนิดอื่นผสม เพราะจะทำให้ผิวฟิล์มไม่แข็งเต็มที่
- วัสดุดินนำเข้าจากประเทศเยอรมนี



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรกกิตทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



