

เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค

สีย้อมพื้นไม้โปร่งใส สำหรับไม้ภายนอกและภายใน

| | | | |
|---|--|---------|---|
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค ชนิดฟิล์มใสสูตรพิเศษ ที่พัฒนาจากการผสมผสานกันระหว่างโพลียูรีเทนและซิลิโคนโมโน เพื่อให้ฟิล์มมีความเงาที่ต้องการ ทนทานต่อรอยขีดข่วน และมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับงานไม้ทุกชนิดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม | | |
| คุณสมบัติสำคัญ | <ul style="list-style-type: none"> * บดบังรังสี UV, น้ำ และสภาพอากาศต่างๆ ได้ดี * ฟิล์มให้ความเงาหรือค่านตามความต้องการ โปร่งแสง เน้นลายไม้ รักษาความงามของเนื้อไม้ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติของไม้ * ให้ความทนทานสูงสุด * ฟิล์มสีบดบังความชื้นจากภายนอก * แท้งเร็ว ทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทก | | |
| คุณสมบัติการใช้งาน | เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค เหมาะสำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ระเบียงกลางแจ้ง, พับนัง, กรอบรูป, ประตู, หน้าต่าง, เพอร์นิเจอร์ไม้, ศาลา, รั้ว, บันไดและผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ | | |
| ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม | ไม่น้อยกว่า | ไม่เกิน | แนะนำ |
| * ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) | 0 | 0 | 0 |
| * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) | 0 | 0 | 0 |
| * ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) | 40 | 45 | ปริมาณพื้นที่ครอบคลุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไม้ที่ทา |
| : สีที่ทาออกมาจะมีความอ่อนแก่ ขึ้นอยู่กับสีเดิมของเนื้อไม้ หากไม้เนื้อแข็งหรือทาสีทับแล้วทาเนื้อที่เล็กๆ ก่อน | | | |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | <ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีย้อมพื้นไม้ * ลักษณะฟิล์มสี : เงา, ค่าน * เกรดสี : ใส * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : 30 - 35 * ความถ่วงจำเพาะ : 0.95 - 1.05 * เนื้อสีโดยปริมาตร : มากกว่า 50% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทาทับ : 3 - 5 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง * จุดวาบไฟ : มากกว่า 23 องศาเซลเซียส | | |
| วิธีการใช้งาน | <ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรงขนกระต่าย ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น * ตัวทำละลาย : พร้อมใช้งาน : พื้นผิวไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14 - 18 % โดยน้ำหนัก : คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา และทึบคนระหว่างทา : จุ่มสีและปาดแปรงให้หมาด อย่าทาด้วยแปรงที่ชุ่มสี ควรสากแปรงตามแนวลายไม้ อย่าทาทวนแนวเสี้ยน ระมัดระวังอย่าสีทับซ้อนกัน : ทาทาก่อนหรือหลังฝนตก หรือระหว่างอากาศชื้นปิดปกติ | | |
| ระบบการทาสี | <ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นพื้นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด : ไม้ที่ผ่านการอบน้ำยา ให้ทำความสะอาดโดยการขจัดฝุ่นและคราบไขมัน : ไม้ที่ไม่ผ่านการอบน้ำยาให้ใช้น้ำยาป้องกันไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของบิโอมิติกส์ทาให้ทั่ว ไม้ที่สัมผัสกับพื้นดินให้ใช้ยาป้องกันการพุกร่อนและปลวกที่เหมาะสม ทิ้งไว้แห้งสนิทประมาณ 2-5 วัน ทำความสะอาดผิวไม้ให้ปราศจากฝุ่น เชื้อรา ตะไคร่และยางไม้ : ไม้ใหม่หากมียางไม้ให้ใช้น้ำมันผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 เช็ดให้สะอาด : บริเวณที่มีความชื้น หรืองานไม้ที่อยู่บริเวณชายทะเล ควรใช้ตะปูหรือตะปูสแตนเลส : ไม้เก่าที่เคยเคลือบ ต้องล้างทำความสะอาด และขัดบริเวณที่มีสารเคลือบเหลืออยู่ออกให้หมดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ : สำหรับไม้เนื้อแข็ง จะต้องขัดด้วยกระดาษทรายความละเอียด 80-100 ก่อนเพื่อเป็นการเปิดร่องเสี้ยน : สำหรับไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สน ไม้ตะแบก ไม้ยางพารา ที่มีกบปัด- หาเชื้อราและการทำลายจากปลวก มอด และแมลงกินไม้ ให้ทาคด้วยน้ำยารองพื้นรักษาเนื้อไม้ เบเยอร์ เบอร์ ซี-6900 : ถ้าไม้มีสภาพฟิล์มสีที่เสื่อมสภาพมาก ต้องขูด/ลอกบริเวณพื้นผิวด้วยกระดาษทราย จนถึงเนื้อไม้เดิม : พื้นผิวไม้ทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> * สีเคลือบไม้ : เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค จำนวน 2 - 3 เที่ยว : เพื่อช่วยปกป้องเนื้อไม้จากแสงแดด และให้ไม้คายความชื้นได้ดีที่สุด ให้ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 ปริมาตร 5 - 10% ทา 2 - 3 เที่ยว | | |
| การเก็บรักษา | : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น | | |
| ความปลอดภัยและสุขอนามัย | <ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดขีด : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ | | |
| คำเตือน | : เก็บให้พ้นมือเด็ก | | |
| มาตรฐานอ้างอิง | : - | | |
| ขนาดบรรจุ | : 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน | | |