

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ วูดการ์ด สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดทึบเงา สำหรับทาไม้ เป็นสีน้ำชนิดทึบเงาด้านสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ ผลิตจากอะคริลิกเรซินเกรดสูง 100% และผสมผงซิลิโคนพิเศษที่ทนแดด ทนฝน ทนต่อสภาพอากาศเขตร้อน มีคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม มีความคงทนสูง ทนน้ำ เบเยอร์ วูดการ์ด ถูกพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อให้ฟิล์มสีสามารถยึดหยุ่นได้ดี จึงช่วยป้องกันการแตก ลอก และพองออกของเนื้อไม้ ทั้งยังช่วยต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* นวัตกรรมสีน้ำสำหรับทาไม้ พสมสทนการกัด</li> <li>* สีอะคริลิกแท้ 100% ช่วยการยึดเกาะเนื้อไม้ติดแน่นดีกว่าสีน้ำมันทั่วไปถึง 3 เท่า</li> <li>* ไม่มีกลิ่นของสารระเหยเหมือนสีน้ำมัน</li> <li>* ฟิล์มสีทึบเงา ทึบแสง ปกปิดลายไม้ได้เรียบเนียน</li> <li>* ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม</li> <li>* ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นละอองด้วยโมเลกุลฟีนิกแนม</li> <li>* ยึดหยุ่นตัวได้ดี ไม่แตกลอก ล่อนตามการบิดตัวของไม้</li> <li>* ป้องกันน้ำซึมเข้าทำลายเนื้อไม้</li> </ul>		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ วูดการ์ด เหมาะสำหรับการบริเวณอาคาร ประตู หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอี้ รั้วบ้าน วงกบ เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด ทาได้ทั้งไม้ภายในและภายนอก และสามารถทาทนแดดและคอนกรีตได้		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	30
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	30	35	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ทึบเงา</li> <li>* เจตสี : แคนตาล็อก เบเยอร์ วูดการ์ด</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : -</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 4 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : 12 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>* จุดควบไพบ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่น</li> <li>* การเจือจาง : น้ำสะอาด (น้ำผสมควรเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ไม่ควรใช้น้ำบาดาล น้ำคลอง)</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมใช้น้ำสะอาดได้ไม่เกิน 10 - 15% โดยปริมาตร</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : ไม้และคอนกรีตไม้ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก</li> </ul>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหูดลอนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด : ไม้ที่ผ่านการอบน้ำยา ให้ทำความสะอาดโดยการขัดพื้นและคราบไขมัน : ไม้ที่ไม่ผ่านการอบน้ำยาให้ใช้น้ำยาป้องกันไม้ที่มีส่วนผสมของบิโทมิสทาไม้ทั่ว ไม้ที่สัมผัสกับพื้นดินให้ใช้ยาป้องกันการพุกร่อนและปลวกที่เหมาะสม ทิ้งไว้แห้งสนิทประมาณ 2-5 วัน ทำความสะอาดผิวไม้ให้ปราศจากฝุ่น เชื้อรา ตะไคร่น้ำและยางไม้ : ไม้ที่หมักมียางไม้ให้ใช้น้ำมันผสมเบเยอร์ กิโนเนอร์ เอ็ม-1199 เช็ดให้สะอาด : บริเวณที่มีความชื้น หรืองานไม้ที่อยู่บริเวณชายทะเล ควรใช้ตะปูหรือตะปูสแตนเลส : ไม้เก่าที่เคยเคลือบ ต้องล้างทำความสะอาด และขัดบริเวณที่มีสารเคลือบเหลืออยู่ออกให้หมดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ : สำหรับไม้เนื้อแข็ง จะต้องขัดด้วยกระดาษทรายความละเอียด 80-100 ก่อนเพื่อเป็นการเปิดร่องเสี้ยน : ถ้าไม้มีสภาพฟิล์มสีที่เสื่อมสภาพมาก ต้องขัด/ลอกบริเวณพื้นผิวด้วยกระดาษทราย จนถึงเนื้อไม้เดิม</li> <li>* ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นผิวไม้ทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> <li>* รองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ บี-966 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>: เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม เบอร์ บี-977 หรือ จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>: เบเยอร์ วู้ด ซิลเลอร์ เบอร์ บี-2000</li> </ul> </li> <li>* กับหน้า : เบเยอร์ วูดการ์ด จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul> </li> <li>* ทามขัดตกแต่งหลังจากทาแล้ว</li> <li>พื้นผิวไม้สังเคราะห์ <ul style="list-style-type: none"> <li>* รองพื้น : เบเยอร์ วู้ด ซิลเลอร์ เบอร์ บี-2000 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* กับหน้า : เบเยอร์ วูดการ์ด จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อน		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อยู่สูงสุดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง : เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน		