

เบเยอร์ สีนํ้ามันอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/อี 303

เลิศฤทธิ์ ระเบียบ ยับ ส่องประกาย

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ สีนํ้ามันอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/อี 303 ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100% คุณภาพสูง พสมพทงชนิดพิเศษจากเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์ ให้ความแวววาว จดงามดุจทองคำแท้ ไม่หมองคล้ำ แท้งเร็ว ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้เยี่ยม ทนแดด ทนฝน		
คุณสมบัติสำคัญ	* ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% * ฟิล์มสีทองเป็นประกายแวววาว ไม่หมองคล้ำ * ให้การยึดเกาะพื้นผิวได้เยี่ยม ไม่ลอกหลุด * สามารถทาทั้งบนสีน้ำมัน และสีรองพื้นกันสนิมได้ * พสมพทงชนิดพิเศษจากเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์ * ทนทานต่อแสง UV และสภาวะเมืองร้อนได้เยี่ยม สีทองไม่ซีดจาง * ใช้งานง่าย แท้งเร็ว		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ สีนํ้ามันอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/อี 303 เหมาะสำหรับการทาหรือพ่นบนพื้นทุกชนิด เช่น ไม้ เหล็ก ปูน คอนกรีต โลหะ		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)		30	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)		150	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)		30	40
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : สีนํ้ามันอะคริลิกแท้ 100% * ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา * เดคสี : ทองยุโรป * ความกว้างจำเพาะ : 0.90 - 1.00 * เนื้อสีโดยปริมาตร : 50% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) - แห้งสัมผัสได้ : 20 - 30 นาที - เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 3 ชั่วโมง - เวลาแห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง * จุดวาบไฟ : มากกว่า 31 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น * กั้นเนอร์ : เบเยอร์ กั้นเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 * การพสมก่อนใช้งาน : สำหรับการพสมเพื่อใช้เครื่องพ่น พสมเบเยอร์ กั้นเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 5 - 15% โดยปริมาตร : สำหรับการพ่นหรือลูกกลิ้ง พสมเบเยอร์ กั้นเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 0 - 10% โดยปริมาตร		
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมพ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํ้ายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาทับด้วย เบเยอร์ โวคัลเฟร เบอร์ เอ็ม-001 : พ่นสีที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : พื้นผิวเหล็ก, โลหะ ที่มีความชื้นจากควรรใช้กระดาษทรายเบอร์ 220 - 280 ขัดพื้นผิว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะ ถ้ามีสนิมให้ขัดออกให้หมด : การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นพ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ สีนํ้ามันอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/อี 303 ดีที่สุด * ระบบสี : - พื้นผิวปูนใหม่ * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิกแลคเกอร์ เบอร์ เอ/อี 8855 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ สีนํ้ามันอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/อี 303 จำนวน 2 - 3 เที่ยว - พื้นผิวปูนเก่า * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 - 2 เที่ยว : เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิกแลคเกอร์ เบอร์ เอ/อี 8855 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ สีนํ้ามันอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/อี 303 จำนวน 2 - 3 เที่ยว - พื้นผิวโลหะใหม่ และเก่า * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิกแลคเกอร์ เบอร์ เอ/อี 8855 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ สีนํ้ามันอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/อี 303 จำนวน 2 - 3 เที่ยว : กรณีต้องการความเงาเพิ่ม * กัดหน้า : เบเยอร์ สีเคลือบเงาอะคริลิก เบอร์ เอ/อี 4400		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน (0.1 ลิตร), 1 ปอนด์ (0.3 ลิตร), 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน		