

เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีม่วง A/L 8000 (เจดสีม่วงทองแดง)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีม่วง A/L 8000 (เจดสีม่วงทองแดง)																		
	ผลิตจากอะคริลิกชั้นแท้ 100% คุณภาพสูง ผสมผงมุกเงิน เกรดซูเปอร์พรีเมียม เนื้อสีมากแห้งเร็ว เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม ทนแดด ทนฝน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว																		
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	ผสมผงมุกเงินงามสีไม่จาง																		
	- ทนทานต่อแสง UV และสภาวะเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม - ให้การยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ไม่ลอกถลอก - ไม่ครรพาทับบนสีน้ำมัน และสีน้ำอะคริลิก - ใช้งานง่าย แห้งเร็ว																		
คุณสมบัติการใช้งาน	เหมาะสำหรับการทาหรือการพ่นบนพื้นผิวเหล็ก โลหะ หรือไม้ เช่น																		
	รูปปั้นพญานาค โบสถ์ ศาลา และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น																		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>ไม่น้อยกว่า</th><th>ไม่เกิน</th><th>แนะนำ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน</td><td>30</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>• ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน</td><td>150</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>• ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน</td><td>30</td><td>40</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ	• ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน	30	0	0	• ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน	150	0	0	• ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน	30	40	0
	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ																
• ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน	30	0	0																
• ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน	150	0	0																
• ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน	30	40	0																
คุณสมบัติทางกายภาพ	อะคริลิกแลเกอร์																		
ประเภทของสี	เงา ประกายมุก																		
ลักษณะฟิล์มสี	สีมุกทองแดง																		
เจดสี	0.95-1.05																		
ความถ่วงจำเพาะ	20-30 นาที																		
ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c	2-3 ชั่วโมง																		
แห้งสัมผัสได้	24 ชั่วโมง																		
เวลาแห้งก่อนทาทับ	มากกว่า 31 องศาเซลเซียส																		
เวลาแห้งใช้งานได้																			
จุดควบไฟ																			
วิธีการใช้งาน	อุปกรณ์																		
ทินเนอร์	: ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง, หรือพ่น																		
การผสมก่อนใช้งาน	: M-77																		
	: ผสมทินเนอร์ M-77 0-10 % โดยปริมาตร เมื่อใช้พ่น																		
	: ผสมทินเนอร์ M-77 5-15 % โดยปริมาตร เมื่อใช้แปรง/ลูกกลิ้ง																		
ระบบการทาสี																			
การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไขมันจนกระทั่งสะอาด																		
	: พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง																		
	: พื้นผิวที่เรียบเนียน ให้ดูผิวด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบเยอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าว																		
	มีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม																		
	สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร ควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบร้อก่อนทาสี																		
	: พื้นผิวเหล็ก โลหะ ที่มีความเงาควรใช้กระดาษทราย เบอร์ 200-280 ขัดพื้นผิว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะ																		
	ถ้ามีสนิมให้ขัดออกให้หมด																		
	: การเตรียมพื้นผิวที่ดี โดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่น จะทำให้การยึดเกาะของ																		
	เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีม่วง A/L 8000 (สีมุกทองแดง) ดีที่สุด																		
ระบบสีทับหน้า	พื้นผิวปูน																		
	: สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอร์ บี 1900	จำนวน 1 - 2	เที่ยว																
	: สีทับหน้า : เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีม่วง A/L 8000 (สีมุกทองแดง)	จำนวน 2 - 3	เที่ยว																
	พื้นผิวโลหะ																		
	: สีรองพื้น : เบเยอร์ กระดาษ รัสท์ทค 2 in 1 ชนิดด้าน KM-1110 (สีขาว)	จำนวน 1 - 2	เที่ยว																
	: สีทับหน้า : เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีม่วง A/L 8000 (สีมุกทองแดง)	จำนวน 2 - 3	เที่ยว																
	กรณีต้องการความเงาเพิ่ม																		
	: ทับหน้า : เบเยอร์ น้ำยาเคลือบเงาอะคริลิก เบอร์ เอ 100																		
การเก็บรักษา	ควรหลีกเลี่ยงการเก็บรักษาใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น																		
	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างอุดม																		
	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่																		
ความปลอดภัยและสุขภาพ	: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์																		
มาตรฐานอ้างอิง	: —																		
ขนาดบรรจุ	: 1 ปอนด์ (0.236 ลิตร), 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน																		